

# Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH  
PAPIER

## PREMIUM DIGITAL SILK

grafisches Papier / Bilderdruck



**Hauptsorte:** h<sup>1</sup>frei halbmatt gestrichen

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** voll halbmatt gestrichen

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager), HP Indigo

Certified for  
HP Indigo



### Technische Richtlinien für PREMIUM DIGITAL SILK:

Eigenschaft/Einheit	Toleranz							Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	±4 %	90	100	115	130	135	150	ISO 536 TAPPI T410
Volumen, cm <sup>3</sup> /g	±4 %	0.89	0.86	0.87	0.85	0.85	0.87	ISO 534 TAPPI T411
Opazität, %	-2,0	92.0	93.0	95.0	96.00	96.0	97.0	ISO 2471 TAPPI T519
Weißße D65/10°, %	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	ISO 11475
Glanz, %	±5	28	30	30	32	32	32	ISO 8254-1 TAPPI T480
Glätte Bekk, s	±30 %	190	190	200	200	200	170	ISO 5627 TAPPI T479
relative Feuchtigkeit, %	±10	45	45	45	45	45	45	TAPPI T502

Eigenschaft/Einheit	Toleranz							Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	±4 %	170	200	250	270	300	350	ISO 536 TAPPI T410
Volumen, cm <sup>3</sup> /g	±4 %	0,89	0,91	0,96	0,97	1,00	1,02	ISO 534 TAPPI T411
Opazität, %	-2,0	98.0	-	-	-	-	-	ISO 2471 TAPPI T519
Weißße D65/10°, %	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	ISO 11475
Glanz, %	±5	32	32	32	32	32	32	ISO 8254-1 TAPPI T480
Glätte Bekk, s	±30 %	130	130	100	100	90	90	ISO 5627 TAPPI T479
relative Feuchtigkeit, %	±10	45	45	45	45	45	45	TAPPI T502